

CRISTAL TEMPLADO
**New Stopsol Supersilver
Dark Blue 8 mm**

RESISTENCIA A LA TORSIÓN

 Resistencia _____ ≈ 220 kg

RESISTENCIA MECÁNICA

Cristal primario (veces más) _____ 4-5

 Cristal termoendurecido
 (veces más) _____ 2

RESISTENCIA TÉRMICA

 Resistencia térmica _____ 250°C

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN

 Resistencia _____ ≈ 200 kg

 Deflexión _____ ≈ 52 mm

**FACTORES LUMINOSOS
EN410:2011**

Trasmisión luminosa (TL%) _____ 34%

Reflexión exterior (RLe %) _____ 14%

Reflexión interior (RLi %) _____ 35%


FACTORES EN410:2011

Factor solar (g) _____ 0.42

Coeficiente de sombra (SC) _____ 0.48


EMISIVIDAD

Emisividad normal en hoja 1 _____ 0.89

Emisividad normal en hoja 2 _____ 0.89


**COLOR RENDERIZADO
EN410:2018**

Transmisión (Ra) _____ 78

Reflexión (Ra) _____ 78


**FACTORES ENERGÉTICOS
EN410:2011**

Transmisión energética (Te %) _____ 27%

Reflexión (Ree %) _____ 11%

Interior (Rei %) _____ 11%

Absorción (Ael) _____ 62%


**TRANSMITANCIA TÉRMICA
EN673:2011**

 Ug _____ $5.500 \text{ W/m}^2\text{K}$
 0° en relación a posición vertical

DIMENSIONES DE FABRICACIÓN

Espesor nominal _____ 8.0 mm

 Peso _____ 20.0 kg/m^2

ACÚSTICA EN12758

 Rw (C; Ctr) _____ $32(-1; -2) \text{ dB}$


ISO 9001

