

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 3

SILICONA ACÉTICA PARA SANITARIO FINOTECH FT-1100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

FT-1100 Sellador Sanitario de silicona acética es un mono componente con fungicida curado por humedad del ambiente para formar un caucho de silicona duradera y flexible resistente al agua, al moho y al hongo.

Es un excelente producto que considere la prevención confiable de la formación de moho alrededor de los aparatos en áreas con alta humedad y temperatura, como cuartos de baño, cocina, piscina, instalaciones y lavabos.

También tiene una buena adhesión a los materiales de construcción más comunes: vidrio, azulejos, cerámica, fibra de vidrio y madera pintada.

ALCANCES:

- 100% de silicona
- Fácil de aplicar en forma de cartucho conveniente
- Bactericida altamente eficiente y seguro
- VOC bajo
- Rendimiento garantizado

INFORMACIÓN DE EMBALAJE:

FT-1100 Silicona Acética para Sanitario está disponible en:

- Embalaje: 300 ml en un cartucho
- Colores: Transparente, negro, gris y blanco
- Almacenados en lugar fresco y seco, la vida útil es de 12 meses

	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 3

DATOS TÉCNICOS:

ARTÍCULO	RESULTADO DE LA PRUEBA	MÉTODO DE PRUEBA
APARIENCIA	SIN GRANO, NO AGLOMERACIONES	ISO 11600
DENSIDAD, G/ CM ³	1,00 ± 0,05	ISO 1183
RESISTENCIA AL FLUJO, MM	0	GB / T 13477.6-2003
TIEMPO LIBRE DE TACHUELA, MIN	10-20	GB / T 13477.5-2003
TASA DE CURADO, MM 24H	3.0-4.0	
CAPACIDAD DE EXTRUSIÓN, ML/MIN	≥300	ISO 8394
ELONGACIÓN MÁXIMA, %	≥300	GB / T 528-1998
RESISTENCIA MÁXIMA A LA TRACCIÓN, MPA	≥1,2	GB / T 528-1998
GRADO DE PRUEBA DE MOHO	NIVEL 0	GB / T1741-2007
TEMPERATURA DE APLICACIÓN, °C	5-35	
RANGO DE TEMPERATURA DE SERVIDO DESPUÉS DE LA CURA, °C	(-40)-120	

LIMITACIONES:

No se debe usar sellador de silicona acética para Sanitarios FT-1100:

- Como sellador estructural.
- Sobre superficies que están continuamente sumergidas en agua.
- En materiales de construcción que sangran aceites, plastificantes o solventes, verdes o parcialmente juntas o cintas de caucho vulcanizado.
- Sobre superficies cargadas de escarcha, mojadas o contaminadas
- Sobre sustratos excesivamente básicos o ácidos.
- Si el sellador está destinado a ser pintado (las pinturas no suelen adherirse a la mayoría selladores de silicona) gramo. A superficies en contacto directo con alimentos u otras aplicaciones aptas para alimentos.
- Bajo condiciones extremadamente calientes (exceder los 150 °C) o condiciones frías (debajo -50 °C).
- En juntas de pisos horizontales donde es probable que haya abrasión y abuso físico encontrado.

 Corporación Limatambo	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO	CÓDIGO:	FM – MKT - 018
		VERSIÓN:	02
		FECHA AP:	27/02/2024
		PÁGINA:	1 a 3

APROBACIONES / ESPECIFICACIONES:

Cumple con estándar aplicado:

JC/T 885-2001 20 LM; GB/T 1741-2007 - A prueba de moho Grado 0

**LA INFORMACIÓN EXPEDIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ VALIDADA POR
NUESTRO PROVEEDOR**

	ELABORADO:	REVISADO:	APROBADO:
NOMBRE:	Nuria Cáceres	Mirko Moreno	Nuria Cáceres
CARGO:	Logística	Marketing	Logística